

LVT DRY BACK 2,5mm × 187mm × 1228mm

Spessore totale	2,5 mm
Strato di usura	0,5 mm
MQ box/peso box	m ² 3,674 - kg 17,7
Larghezza	187 mm
Lunghezza	1228 mm
Protezione PU	SI
Microbisello	SI
Sistema di posa	incollaggio

Stabilità dimensionale	X direction: 0.12%	EN ISO 23999:2018
	Y direction: 0.12%	
Arricciamento	≤0.5mm	EN ISO 23999:2018
Stabilità alla luce	Grade ≥ 6	ISO 105-B02 Method 3
Resistenza chimica	Resistant	ISO 26987:2008
Squadratura	q _{max} =0.02mm	ISO 24337:2006
Rettilinearità	S _{max} =0.03mm/m	ISO 24337:2006
Flessibilità	nessuna rottura con test mandrino 20mm	ISO 24344:2008 Method A
Brucciatura di sigaretta	Rating 3	EN1399:1997 Method B
Resistenza termica	0.036m ² K/W	EN 12667:2001
Classe di utilizzo	23/33/42	EN 685
Resistenza all'abrasione	AC 5	EN660-2
Resistenza allo scivolamento	Grade R10	DIN 51130
	CLASS DS	EN13893
Peeling test	X direction: 115N/50mm	ISO 24345:2006
	Y direction: 105N/50mm	

Reazione al fuoco e rilascio di fumo		EN 13501-1: Bfl-SI
Rilascio di Formaldeide	CLASS E1	EN14041:2004/AC:2006
Emissione VOC	A+	ISO16000
Riciclabile	SI	
Idoneità al riscaldamento a pavimento	SI	

